

Двухкомпонентный полиуретановый отверждающийся герметик. ТУ 2513-032-32478306-01

Область применения

- Герметизация деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%.
- Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий.

Свойства

- Хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву.
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям.
- Удобство при нанесении.

Упаковка

- Комплект – 16,5 кг:
основная паста – 15 кг (пластиковое ведро),
отвердитель – 1,5 кг.

Технические характеристики

- Цвет белый, серый (другие цвета – по заказу)
- Отверждение – вулканизация под действием сшивающего агента
- Время отверждения
48 часов (при +23°C)
с понижением температуры – увеличивается
с повышением температуры - уменьшается
- Жизнеспособность
от 4 до 14 часов (при +23°C)
с понижением температуры - увеличивается
- Плотность 1,45 г/см³
- Диапазон температур нанесения
от - 15°C до + 40°C
- Диапазон температур эксплуатации
от - 60°C до + 70°C
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее
300 % (на образцах швов)
500 % (на лопатках)
- Условная прочность в момент разрыва,
не менее 0,2 МПа
- Модуль упругости при 100% удлинении не более
0,4 МПа
- Прогнозируемый срок службы 15 лет при толщине слоя герметика 3 мм и деформативности шва до 25 %

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт™ 24» разработан на основе полиуретанового полимера. «Сазиласт 24» идеально подходит для герметизации стыков строительных конструкций (в том числе и ремонта). Состоит из двух компонентов - основной пасты и отвердителя. После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения – эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания – не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую поверхность), полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (типа «Изонел»). Герметик следует наносить при помощи шпателя. Инструменты мыть ацетоном или уайтспиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при температуре от - 20°C до + 30°C
Отвердитель беречь от попадания в него влаги.

Меры безопасности

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайтспиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

Ограничения

Недопустим контакт с питьевой водой.
Не применяется для работ внутри жилых помещений.

Контакты:

140000, Московская область,
г.Люберцы, ул. Красная, д.1
тел.: (495) 777-8480, 221-8765
www.sazi.ru

